SAFARI

Z30832

Nm.2/28 Tex.35,7x2

COMPOSIZIONE	**COMPOSITION**
59% (LI) LINO 41% (CO) COTONE	59% (LI) LINEN 41% (CO) COTTON
COLORI	**COLOURS**
Vedi propria cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori a richiesta.	See own illustrative solid colour card. Custom solid colours can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
kg. 70-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg 9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	kg. 70-100-150-300. 9-16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our general sales conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Adatto a lavorazioni in punti semplici e leggeri per esaltare la freschezza caratteristica di questo filato con componente lino. Il lino per sua stessa natura presenta peculiarità del tutto speciali; potrebbe manifestare differenza di colore fra le partite di greggio, dando origine a scarsa uniformità di tonalità fra le forniture. Una superficie leggermente irregolare è caratteristica propria del lino. A causa della sua naturale "rigidita", inoltre, il lino può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua.	Suitable for plain and light knits to enhance the fresh feature of this yarn with linen blend. Linen, by its very nature, reveals very special peculiarities; the colour of raw white yarn can vary from lot to lot and therefore cause slight colour difference among the lots supplied. A delicately uneven surface is one of linen's peculiarities. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin.12 1 capo	Flat machine 12 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Un semplice vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Per raggiungere la massima stabilità dimensionale e una buona morbidezza consigliamo di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To achieve maximum dimensional stability and pleasant softness we suggest to lightly mill in water with softener, spin dry and tumble dry without over drying. Steam press well. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that garments meet your requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: **P**RIMAVERA **E**STATE **2015**

Documento Approvato

DATA **R**ILASCIO**: 08/01/2014**