SAND

Z74953

Nm 3/90 Tex 11,11x3

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
100%(CO) cotone Makò extrafine	100%(CO) extrafine cotton makò
COLORI	**COLOURS**
Vedere propria cartella illustrativa colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta.	See own illustrative solid colour card. Custom solid colours can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
kg. 70-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg.9-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	kg. 70-100-150-300 9-24-30-40 kg lots can be dyed; a surcharge will be asked according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
E' un filo composto da 3 capi di cotone ritorti con una particolare operazione atta a rendere il filo leggero e di mano scattante.	The yarn has a special dry, flowing hand feel obtained by a special twisting of 3 ply fine cotton.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14 — 1 capo Cotton 24-27 gg — 1 capo	Flat machine 14 — 1 ply Cotton 24-27 gg — 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia di ottimo aspetto. Consigliamo per una maggiore stabilità e morbidezza dei capi di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in Tumbler, senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi possiedano i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle and sheen. For maximum fabric stability and softness mill lightly in water with softener, spin dry and tumble dry without over drying. Steam press well. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to be sure that garments meet your requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**

STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2015

Documento Approvato

DATA RILASCIO: 08/01/2014