



CASHWOOL PAINT

Z66551

Nm 2/30 Tex 33,3x2

COMPOSIZIONE 100% (WV) lana extrafine	COMPOSITION 100% (WV) extrafine wool
COLORI Cartella illustrativa: colori Paint. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS Paint colours: illustrative colour card. <i>Our colour fastness values meet Woolmark standards. Some colour may not be suitable for striped or contrast knitting. In this case a specific dye fastness must be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colli da 24 Kg. circa. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.	IDEAL QUANTITIES Cartons of approx. 24 kg A surcharge will be asked for cartons of inferior weight.
CARATTERISTICHE Un esclusivo classico della produzione Zegna Baruffa, proposto in una rinnovata gamma di colori paint. La mano morbida e gonfia, tanto da ricordare il cashmere, e la superiore lucentezza sono il risultato della particolare lavorazione messa a punto dallo staff tecnico Zegna Baruffa. Si presta a qualsiasi tipo di lavorazione, in particolare su telai Cotton.	FEATURES An exclusive classic by Zegna Baruffa, presented in a new range of paint colours. Its soft and bulky cashmere-like handle and lustre are the result of a special process developed by Zegna Baruffa technical staff. Cashwool is suitable for any type of knitting, especially Fully Fashion Cotton machines.
IMPIEGO Rett. Fin. 12-14 FF Cotton 21-24 gg 1 capo Rett. Fin. 7-8 FF Cotton 12 gg 2 capi	USE Flat machine 12-14 FF Cotton 21-24 gg 1 ply Flat machine 7-8 FF Cotton 12 gg 2 plies
FINISSAGGIO Con un semplice stiro con abbondante vaporizzo si ottiene una maglia dall'ottimo aspetto. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asc iugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A normal pressing with a lot of steam will give an even appearance. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	LABELLING
STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2016	Documento Approvato
DATA RILASCIO: 09/01/15	