DAHLIA

ZP04872

Nm. 2/60 Tex 16.6x2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
40% (WV) lana extrafine 30% (SE) seta 30% (WS) cashmere	40% (WV) extrafine wool 30% (SE) silk 30% (WS) cashmere
COLORI	**COLOURS**
Colori uniti ed effetto sablè, vedere cartella ***SABLE'*** Si possono tingere colori uniti a richiesta. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Solid and sable effect color, see ***SABLE'*** *colour* card. Customer's solid colour can be dyed upon request. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Colori stock service: a partire da kg. 1 per colore Collo ideale:Kg. 24 circa Colori uniti non in stock: Kg 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 48 - 60 - 70 - 100 - 120 – 150 - 300 Melanges non in stock: min. kg. 150 per colore Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita	Stock service colours: starting from kg. 1 each Standard box: approx. Kg.24 Non stock solid's: Kg 6 - 9 - 16 - 24 - 30 - 40 - 48 - 60 - 70 - 100 - 120 – 150 - 300 Non stock melanges: min. kg. 150 each Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Una mischia sontuosa, ricca, preziosa, arricchita da materiali nobili, quali cashmere e seta per una maglieria di lusso sia maschile che femminile. Filato particolarmente adatto a confezionare capi classici di alta qualità.	A sumptuous, rich and precious blend enriched by noble materials such as cashmere and silk for luxury men's and women's knitwear. This yarn is decidedly ideal for the production of classic high quality garments.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14-18 1 capo Cotton 24-27 gg 1 capo	Flat machine 14-18 1 ply FF Cotton 24-27 gg 1 ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35℃. Centrifugare. Asciugare in tumble r avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.	To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest a light milling for 3-5 minutes In water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garments' weight, at a temperature of less than 35℃. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying. Steam-press thoroughly.
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: **PRIMAVERA - ESTATE 2014**

Documento Approvato

DATA RILASCIO: **21/11/12**