



DRAGON COMFORT

ZP01852

Nm. 26000 Tex 38.4

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
95% (SE) seta 5% (PL) pbt élite	95% (SE) silk 5% (PL) pbt élite
COLORI	COLOURS
Solo colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta previa approvazione del relativo lab-dip.	Solid color only. Customer's solid colour can be dyed upon request, after lab-dip approval.
<i>I colori da noi forniti hanno valori di solidità secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	<i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per Woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI	IDEAL QUANTITIES
Kg. 6 – 12 – 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 120 – 144 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	Kg. 6 – 12 – 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 120 – 144 Extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	FEATURES
Un filo prezioso, una seta finissima che conferisce alla maglia un aspetto satin ed una mano scivolosa, il moderato intervento di élite ne aumenta l'elasticità, il comfort e la stabilità dimensionale.	A precious yarn, an ultrafine silk which gives the garment a "satin" effect and a very smooth handfeel, the moderate contents of élite improves elasticity adding dimentional stability and comfort to wear.
IMPIEGO	USE
Rett. Fin. 14	1 capo
FINISSAGGIO	FINISHING
Per un totale rientro della maglia è necessario bagnare i capi o i teli, in acqua a 35°C. Non è sufficiente il solo vaporizzo. Per ottenere una maglia più morbida si consiglia una leggera follatura in acqua tiepida max 35° con sapone neutro e/o ammorbidente al 2/3% sul peso dei teli/capi, per circa 3/5 minuti. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli (max 70°C) Stirare con abbondante vapore . Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.	We recommend to wet panels or garments in water (35°C/ 95°F) to get a complete relaxation. Steaming is not enough to grant the right stretch. To improve softness and bulkiness we suggest milling in water at a temperature of less than 35°C for about 3/5 minutes using a softner in the ratio of 2/3% of the garment weight. Dry in tumbler max 70°C, without over dry. Steam pr ess generously. Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.
ETICHETTATURA	LABELLING



STAGIONE PRIMAVERA - ESTATE 2014

DATA RILASCIO: 21/11/12

Documento Approvato