OLMO

ZH06122

Nm.7800 Tex.128.2

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
48%(SE) seta 42% (LI) lino 10% (WS) cashmere	48%(SE) silk 42% (LI) linen 10% (WS) cashmere
COLORI	**COLOURS**
Cartella colori illustrativa. Si possono tingere colori a richiesta. Data la particolare mista di questo filo, non tutti i toni possono essere riprodotti fedelmente, soprattutto gli scuri. Consigliamo di chiedere una prova di laboratorio per colori non presenti in cartella.	Illustrative colours card. Customer's colours can by dyed upon request. Due to the yarn special composition, it may be difficult to exactly reproduce all requested shades, dark colours in particular. It is advisable to ask for a lab-dip if you wish to order a colours which is not included in colours card.
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Kg. 70-100-150-300 E' possibile produrre bagni da kg 9-16-24-30-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	Kg. 70-100-150-300 9-16-24-30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato fiammato, mischia intima di fibre naturali, seta, lino e cashmere. Adatto per una maglieria informale e giovane.	Slub yarn, an intimate mixture of natural fibers, silk, linen and cashmere. Suitable for knitwear casual and youthful.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 7 1 capo	Flat machine 7 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Per raggiungere la massima stabilità dimensionale e una buona morbidezza consigliamo di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler a 85° circa, senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. Segnaliamo che il lino, fibra naturale, non sempre presenta uniformità di colore di greggio, perciò non possiamo escludere differenze di tonalità fra le forniture. Inoltre a causa della sua naturale di "rigidità" il lino può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To achieve maximum dimensional stability and a good softness, our suggestion is to lightly finish in water with softener, spin dry and tumble dry at approximately 85℃ without exceed ing in drying. Steam press well. Due to the fact that linen is a natural fibre, the colour of raw white yarn can vary from lot to lot and may therefore cause slight colour difference among the lots supplied. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**

STAGIONE: **PRIMAVERA ESTATE 2014**

Documento Approvato

DATA RILASCIO: **14/01/13**