RIBES

Z66441

Nm.16000 Tex.62.5

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
62% (LI) lino 38% (WV) lana extrafine	62% (LI) linen 38% (WV) extrafine wool
COLORI	**COLOURS**
Cartella propria. Colori Melange. *I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.*	Own colour card. Melange colours. *We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.*
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Colli da Kg.24 circa. Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.	Cartons of approx. Kg.24 An extra charge will be required for cartons of inferior weight.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Lana extrafine ritorta con lino finissimo. Una superficie leggermente irregolare è caratteristica propria del lino e sua positiva peculiarità.	Extrafine wool twisted with super fine Linen. An delicately uneven surface is one of linen's exquisite peculiarities.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin. 14 1 capo	Flat machine 14 1ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Per raggiungere la massima stabilità dimensionale e una buona morbidezza consigliamo di procedere con una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler a 85° circa, senza essiccare. Stirare con abbondante vapore. Segnaliamo che il lino, fibra naturale, non sempre presenta uniformità di colore di greggio, perciò non possiamo escludere differenze di tonalità fra le forniture. Inoltre a causa della sua naturale di "rigidità" il lino può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To achieve maximum dimensional stability and a good softness, our suggestion is to lightly finish in water with softener, spin dry and tumble dry at approximately 85℃ without exceed ing in drying. Steam press well. Due to the fact that linen is a natural fibre, the colour of raw white yarn can vary from lot to lot and may therefore cause slight colour difference among the lots supplied. In addition, due to linen natural "stiffness", spirality may appear on plain jersey when washed in water. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE: PRIMAVERA ESTATE 2014

DATA RILASCIO: 17/12/2012

Documento Approvato