

BRITTANY

NM. 2/45.000

100% LANA MERINO SUPERFINE

* STOCK SERVICE

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 14
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 14 COTTON 24 - 27 GG.

ISTRUZIONI PARTICOLARI:

CONSIGLIAMO DI IMMERGERE I CAPI, A ROVESCIO, IN ACQUA CON DUREZZA INFERIORE A 5° FRANCESI, PH 5.5, LA CUI TEMPERATURA NON SUPERI I 30° C. IL RAPPORTO BAGNO SARÀ 20/1 (PARI A 20 LITRI DI ACQUA PER OGNI CHILO DI MATERIALE).

LAVATE CON SAPONE FOLLANTE, RISCIAQUATE, SCARICATE L'ACQUA E LAVATE DI NUOVO CON POCO AMMORBIDENTE SE LO RITENETE NECESSARIO (NON OLTRE L'1,5% SUL PESO DEI CAPI, COMPATIBILMENTE CON IL TIPO DI AMMORBIDENTE UTILIZZATO).

CENTRIFUGATE UN MINUTO O PIÙ, PER ELIMINARE TUTTA L'ACQUA. ESTRARRE SUBITO E DISTENDERE BENE LE MAGLIE PER EVITARE DI RENDERE LE PIEGHE PERMANENTI.

ASCIUGATE BREVEMENTE IN TUMBLER AD UNA TEMPERATURA CHE NON OLTREPASSI I 70°C.

COLORI DIVERSI NECESSITANO TEMPI DI FOLLATURA DIVERSI E PERTANTO NON POSSONO ESSERE TRATTATI CONGIUNTAMENTE: MAGLIE DI IDENTICO COLORE MA LAVORATE SU MACCHINE DI DIVERSA FINEZZA DEVONO ESSERE FOLLATE SEPARATAMENTE.

POICHÉ IL RISULTATO FINALE VIENE SENSIBILMENTE INFLUENZATO DALLA FITTEZZA DEL CAPO E DAL TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO, È NECESSARIO EFFETTUARE PROVE CHE DETERMININO LE TEMPISTICHE DA ADOTTARE.

SOLIDITÀ COLORI:

RISPONDENTI ALLE NORME WOOLMARK.

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA PER RIGATURA.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

WE RECOMMEND TO SOAK THE GARMENTS ON THEIR REVERSE SIDE IN WATER, THE HARDNESS OF WHICH IS EQUAL OR BELOW 5° FRENCH, PH 5.5 AND TEMPERATURE NOT OVER 30°C. BATH RATIO MUST BE 20/1 (20 LITERS OF WATER PER KILOGRAM OF THE GARMENTS). WASH WITH MILLING SOAP, RINSE, DRAIN AND WASH AGAIN ADDING A SMALL AMOUNT OF SOFTENER, IF YOU FIND IT NECESSARY (NOT OVER 1.5% ON THE WEIGHT OF THE GARMENTS, DEPENDING ON THE TYPE OF SOFTENER USED).

SPIN-DRY THE GARMENTS FOR ONE MINUTE OR MORE IN ORDER TO REDUCE THE AMOUNT OF WATER.

LAY THE GARMENTS FLAT TO AVOID CREASES.

BRIEFLY TUMBLE DRY AT 70°C MAX.

DIFFERENT COLOURS REQUIRE DIFFERENT FINISHING TIME AND CANNOT BE WASHED TOGETHER; GARMENTS HAVING THE SAME COLOUR BUT BEING KNITTED ON DIFFERENT GAUGE/NEEDLE MUST BE WASHED SEPARATELY.

THE FINAL RESULT IS VERY MUCH AFFECTED BY THE STITCH LENGTH AND BY THE TYPE OF MACHINE USED; IT IS THUS VERY IMPORTANT TO TEST THE DURATION OF FINISHING, IN ORDER TO ACHIEVE THE EXPECTED HANDFEEL.

COLOURS FASTNESS:

WOOLMARK STANDARDS.

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.

Botte Poala

1

2

3

4

A

200124
*

840873
*

840902
*

850842

B

852015

849421
*

840813
*

027945

C

852016

840899
*

841945

204791

D

840848
*

841837
*

841758

027280

E

202011

840780
*

025628

849656



Botto Poala

5

6

7

8

9



711767



204597



850881



841303
*



841375
*



849659
*



841658
*



204802



841310
*




841993
*




840492



841913




841896



840691




027295




027947



841914




202214



841700
*




841994




849660




840790
*



849663
*



849622
*



849632

10



711752




205841



201188
*



027845



849665

11




841924




202770



841781
*



841739
*



027754


12




840927
*




840602
*



840312
*



840357
*



849405
*

13




205816




204690



841420
*



200479



200480
*

INDICE

025628	3/E	840902	3/A
027280	4/D	840927	12/A
027295	9/C	841303	8/A
027754	11/E	841310	8/B
027845	10/D	841375	9/A
027945	4/B	841420	13/C
027947	5/D	841658	6/B
200124	1/A	841700	8/D
200479	13/D	841739	11/D
200480	13/E	841758	3/D
201188	10/C	841781	11/C
202011	1/E	841837	2/D
202214	7/D	841896	7/C
202770	11/B	841913	6/C
204597	6/A	841914	6/D
204690	13/B	841924	11/A
204791	4/C	841945	3/C
204802	7/B	841993	9/B
205816	13/A	841994	9/D
205841	10/B	849405	12/E
711752	10/A	849421	2/B
711767	5/A	849622	8/E
840312	12/C	849632	9/E
840357	12/D	849656	4/E
840492	5/C	849659	5/B
840602	12/A	849660	5/E
840691	8/C	849663	7/E
840780	2/E	849665	10/E
840790	6/E	850842	4/A
840813	3/B	850881	7/A
840848	1/D	852015	1/B
840873	2/A	852016	1/C
840899	2/C		