

FREESIA NM. 3000

93% (WV) lana extrafine
7% (WS) cashmere



IMPIEGO

Rettilinea finezza 3

1 Capo

FINISSAGGIO

La follatura è indispensabile per esaltare le caratteristiche del filo.

Si consiglia un trattamento in acqua tiepida max 30°C con sapone neutro e/o ammorbidente al 1,5% sul peso della merce. La durata del finissaggio dipende dal tipo di macchina e di risultato desiderato.

Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli (max. 70°C).

Stirare con abbondante vapore.

FREESIA NM. 3000

93% (WV) extrafine wool
7% (WS) cashmere



KNITTING

Flat machine 3

1 Ply

FINISHING

Milling is necessary to enhance characteristics of the yarn.

Finishing in lukewarm water (max 30°C) with neutral soap and/or softener at 1,5% of the good's weight is recommended. The finishing time depends on the type of machine and desired results.

Tumble dry.

Do not over-dry (max. 70°C).

Finish giving generous steam.



INDEX

830345	1/A	830355	3/A
830346	1/B	830356	3/B
830347	1/C	830357	3/C
830348	1/D	830358	3/D
830349	1/E	830359	3/E
830350	2/A	830360	4/A
830351	2/B	830361	4/B
830352	2/C	830362	4/C
830353	2/D	830363	4/D
830354	2/E	830364	4/E

1

2

3

4




830345



830350



830355



830360



830346



830351



830356




830361



830347



830352



830357




830362



830348



830353



830358




830363




830349



830354



830359



830364