

*Botto Poala*

## NEW GEELONG

NM. 2/30.000

100% LANA MERINO EXTRAFINE

TUTTI I COLORI SONO IN STOCK SERVICE  
ALL COLOURS ARE STOCK SERVICE

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 12  
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 12 COTTON 21 GG.

## BRETON

NM. 2/36.000

100% LANA MERINO EXTRAFINE

\* STOCK SERVICE

IMPIEGO: MACCHINA RETTILINEA FIN. 12  
APPLICATIONS: FLAT MACHINES 12 COTTON 21 GG.

IL COLORE 840902 (BIANCO NATURALE) UTILIZZABILE ANCHE PER TINTO CAPO È DA CONSIDERARSI IN STOCK SERVICE ANCHE SE NON È PRESENTE IN CARTELLA.

COLOUR 840902 (NATURAL WHITE) - THAT CAN ALSO BE USED FOR GARMENT DYE MUST BE CONSIDERED STOCK SERVICE, EVEN IF IT IS NOT IN THIS COLOUR CARD.

### ISTRUZIONI PARTICOLARI:

CONSIGLIAMO DI IMMERGERE I CAPI, A ROVESCIO, IN ACQUA CON DUREZZA INFERIORE A 5° FRANCESI, PH 5.5, LA CUI TEMPERATURA NON SUPERI I 30° C. IL RAPPORTO BAGNO SARÀ 20/1 (PARI A 20 LITRI DI ACQUA PER OGNI CHILO DI MATERIALE).

LAVATE CON SAPONE FOLLANTE, RISCIAQUATE, SCARICATE L'ACQUA E LAVATE DI NUOVO CON POCO AMMORBIDENTE SE LO RITENETE NECESSARIO (NON OLTRE L'1,5% SUL PESO DEI CAPI, COMPATIBILMENTE CON IL TIPO DI AMMORBIDENTE UTILIZZATO).

CENTRIFUGATE UN MINUTO O PIÙ, PER ELIMINARE TUTTA L'ACQUA. ESTRARRE SUBITO E DISTENDERE BENE LE MAGLIE PER EVITARE DI RENDERE LE PIEGHE PERMANENTI.

ASCIUGATE BREVEMENTE IN TUMBLER AD UNA TEMPERATURA CHE NON OLTREPASSI I 70°C.

COLORI DIVERSI NECESSITANO TEMPI DI FOLLATURA DIVERSI E PERTANTO NON POSSONO ESSERE TRATTATI CONGIUNTAMENTE; MAGLIE DI IDENTICO COLORE MA LAVORATE SU MACCHINE DI DIVERSA FINEZZA DEVONO ESSERE FOLLATE SEPARATAMENTE.

POICHÉ IL RISULTATO FINALE VIENE SENSIBILMENTE INFLUENZATO DALLA FITTEZZA DEL CAPO E DAL TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO, È NECESSARIO EFFETTUARE PROVE CHE DETERMININO LE TEMPISTICHE DA ADOTTARE.

### STOCK SERVICE:

IL MINIMO ORDINABILE È DI KG. 24 PER COLORE (SCATOLA STANDARD).

### SOLIDITÀ COLORI:

RISPONDENTI ALLE NORME WOOLMARK.

PER USO IN RIGATO CON COLORI CONTRASTANTI RICHIEDERE SOLIDITÀ SPECIFICA PER RIGATURA.

### SPECIAL INSTRUCTIONS:

WE RECOMMEND TO SOAK THE GARMENTS ON THEIR REVERSE SIDE IN WATER, THE HARDNESS OF WHICH IS EQUAL OR BELOW 5° FRENCH, PH 5.5 AND TEMPERATURE NOT OVER 30°C. BATH RATIO MUST BE 20/1 (20 LITERS OF WATER PER KILOGRAM OF THE GARMENTS). WASH WITH MILLING SOAP, RINSE, DRAIN AND WASH AGAIN ADDING A SMALL AMOUNT OF SOFTENER, IF YOU FIND IT NECESSARY (NOT OVER 1.5% ON THE WEIGHT OF THE GARMENTS, DEPENDING ON THE TYPE OF SOFTENER USED).

SPIN-DRY THE GARMENTS FOR ONE MINUTE OR MORE IN ORDER TO REDUCE THE AMOUNT OF WATER.

LAY THE GARMENTS FLAT TO AVOID CREASES.

BRIEFLY TUMBLE DRY AT 70°C MAX.

DIFFERENT COLOURS REQUIRE DIFFERENT FINISHING TIME AND CANNOT BE WASHED TOGETHER; GARMENTS HAVING THE SAME COLOUR BUT BEING KNITTED ON DIFFERENT GAUGE/NEEDLE MUST BE WASHED SEPARATELY. THE FINAL RESULT IS VERY MUCH AFFECTED BY THE STITCH LENGTH AND BY THE TYPE OF MACHINE USED; IT IS THUS VERY IMPORTANT TO TEST THE DURATION OF FINISHING, IN ORDER TO ACHIEVE THE EXPECTED HANDFEEL.

### STOCK SERVICE:

THE MINIMUM QUANTITY PER ORDER IS 24 KGS. (STANDARD BOX) EACH COLOUR.

### COLOURS FASTNESS:

WOOLMARK STANDARDS.

IN CASE OF STRIPED OR CONTRAST KNITWEAR A SPECIFIC DYEING FASTNESS MUST BE ASKED.



PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO  
IN CASE OF STRIPED KNITWEAR DRYCLEANING IS RECOMMENDED

1



200124  
\*

2



840873  
\*

3



849655



852015



849421  
\*



840811




852016



841837



840813  
\*




840848  
\*




840213  
\*



841945



202011



840780  
\*




841758

4




850842

5



840512

6



841897



851253

\*



200363



204597



841354

\*




849659



841658

\*



841799




840492

\*




841914

\*



849656

\*




849660




841918

7




849661

8



841993

9




849418

\*




850978



841994



841934




840790

\*



840691

\*




841698

\*




841896

\*




849662

\*




841700

\*




201896




849622

\*




849663

10



842892

11




850111


12



851247




841375




841996



841924



852023



849664




841807




841497

\*




201105




841739


\*



849632



849665




841781

\*




13



849623


14




840927

\*

15




204690




841420


\*



840602




204691




840312


\*




849653




849640




841952



849654




849668




840357

\*



849405

\*



200480

\*



INDICE

200124	1/A	841420	13/B	849421	2/B
200363	5/B	841497	10/D	849622	8/E
200480	15/E	841658	6/C	849623	13/A
201105	11/D	841698	9/C	849632	10/E
201896	7/E	841700	9/D	849640	15/C
202011	1/E	841739	12/D	849653	14/C
204597	6/B	841758	3/E	849654	14/D
204690	15/A	841781	12/E	849655	3/A
204691	15/B	841799	4/D	849656	4/E
840213	2/D	841807	12/C	849659	5/C
840312	13/C	841837	2/C	849660	5/E
840357	13/E	841896	7/D	849661	7/A
840492	5/D	841897	6/A	849662	8/D
840512	5/A	841914	6/D	849663	9/E
840602	14/B	841918	6/E	849664	11/C
840691	8/C	841924	12/B	849665	11/E
840780	2/E	841934	9/B	849668	15/D
840790	7/C	841945	3/D	850111	11/A
840811	3/B	841952	13/D	850842	4/A
840813	3/C	841993	8/A	850978	7/B
840848	1/D	841994	8/B	851247	12/A
840873	2/A	841996	11/B	851253	4/B
840927	14/A	842892	10/A	852015	1/B
841354	4/C	849405	14/E	852016	1/C
841375	10/B	849418	9/A	852023	10/C

