



BEDFORD

ZH55231

Nm 3000

Tex 333x1

| | |
|---|---|
| COMPOSIZIONE 100% (WV) Lana Baby Merino Extrafine | COMPOSITION 100%(WV) Extrafine Baby Merino Wool |
| COLORI Cartella propria. Solidità colori corrispondente alle norme Woolmark per maglieria esterna. Si sconsiglia l'uso in rigatura con colori forti e contrastanti. | COLOURS Own shade card. Colour fastness in conformity with Woolmark standards for knitwear. Stripes made with bright and contrasting colours are not recommended. |
| QUANTITA' OTTIMALI Colli da circa kg.20 Quantitativi inferiori con supplemento. Multipli kg.4 | IDEAL QUANTITIES Cartons of approx Kg.20 An extra charge will be required for inferior weight. Kg.4 Multiple, |
| CARATTERISTICHE Filato cardato in olio. Effetto moulinè soffice. | FEATURES Woollen yarn in oil. Soft Moulinè effect. |
| IMPIEGO Rett. E 3 1-capo | USE Flat machine E 3 1-ply |
| FINISSAGGIO Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: acqua con durezza non superiore a 5° francesi, PH 5,5, temperatura di 30°C; rapporto bagno pari a 20 litri di acqua per ogni kg. di materiale; lavaggio con sapone follante, risciacquo, lavaggio con ammorbidente; centrifugatura accurata fino a completa estrazione dell'acqua; breve asciugatura in tumbler non oltre gli 80°C; Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non possono essere follati congiuntamente; maglie di identico colore ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare. | FINISHING We suggest treatment on the reverse of the garment as follows: Water hardness not over 5°French, PH 5,5, temperature not over 30°C; Bath ratio 20 litres water for each kg. material; Wash with a finishing detergent, rinse, wash with softener; Spin dry very well to complete water extraction; Tumble dry briefly at not over 80°C; Different colours require different finishing times and cannot be treated together; garment with same colours but with different weight may be treated separately. The final result is considerably affected by the knitting pitch of garment and the type of machine used so it is very important to do one's own test until the desired handle is reached. |
| ETICHETTATURA | LABELLING |
| | |
| STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2011-2012 | Documento Approvato |
| DATA RILASCIO: 22/06/10 | |