MEMPHIS

ZH02051

Nm.25000 Tex.40

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
51%(LI) LINO 49%(CO) COTONE	51%(LI) LINO 49%(CO) COTTON
COLORI	**COLOURS**
Cartella illustrativa LINO E COTONE ***MEMPHIS*** Si possono tingere tutti i colori uniti della cartella colori stagionale "I COLORI" e colori a richiesta.	LINEN AND COTTON illustrative card. ***MEMPHIS*** All solid colours from our seasonal colour card "I COLORI", as well as custom-made colours can be dyed.
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
kg. 60-100-150-300. E' possibile produrre quantità da kg 24-40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	kg. 60-100-150-300. 24-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato fine in lino cotone, adatto per maglie in punti semplici e leggeri.	Fine linen cotton blend yarn, perfect for plain and light knits.
IMPIEGO	**USE**
Rett. Fin.14 1 capo Si consiglia di lavorare ove possibile a due cadute, in quanto la materia prima utilizzata può presentare leggere disunitezze di colore.	Flat machine 14 1ply We recommend knitting using two or more interchangeable yarn guides, where possible, as the raw material used may show slight colour irregularities.
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Un normale vaporizzo durante lo stiro è sufficiente per ottenere una buona mano. Volendo la massima stabilità e morbidezza del tessuto procedere ad una leggera follatura in acqua con ammorbidente, centrifugare ed asciugare in tumbler a 85° circa, senza essiccar e. Stirare poi con abbondante vapore. Segnaliamo che il lino, fibra naturale, non sempre presenta uniformità di base di greggio, perciò non possiamo escludere differenze di tonalità nelle forniture. Inoltre per la sua caratteristica naturale di "rigidità" il lino, a volte, può evidenziare spiralità nella maglia rasata dopo il lavaggio in acqua. **Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti.**	Normal steam pressing is sufficient to give garments a good handle. To give the fabric utmost compactness and softness, lightly mill in water with softener, tumble dry at approx. 85℃ wit hout exceeding in drying. Steam press well. Linen is a natural fibre and its lack of uniformity from the raw stage, may cause shade changes in the goods supplied. Moreover because of linen's natural peculiarity of "stiffness", in the plain jersey it might sometimes happen a spirality when washed in water. **Preliminary testing on knitting and finishing is necessary to verify that garments meet requirements.**
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2012

Documento Approvato

DATA RILASCIO 14/01/11