MOU

Z40372-ZH

Nm 3300 Tex 303x1

COMPOSIZIONE	COMPOSITION
80%(WS) Cashmere 20%(SE) Seta	80%(WS) Cashmere 20%(SE) Silk
COLORI	**COLOURS**
Cartella illustrativa. Solidità colori corrispondente alle norme Woolmark per maglieria esterna. Si sconsiglia l'uso in rigatura con colori forti e contrastanti.	Illustrative colours card. Colour fastness in conformity with Woolmark standards. Stripes made with bright and contrasting colours are not recommended.
QUANTITA' OTTIMALI	**IDEAL QUANTITIES**
Uniti tinti in matasse, kg. 30-40-60-100-150. Con supplemento: kg.6-16-24.	Hank dyed solid shades, kg. 30-40-60-100-150. With extra charge: kg.6-16-24.
CARATTERISTICHE	**FEATURES**
Filato fantasia bouclè. Il cashmere più pregiato e seta finissima, accuratamente scelte da abili esperti. I più alti standard qualitativi, raggiunti e migliorati con passione in oltre settanta anni di esperienza e continuo perfezionamento tecnologico nella produzione di filati per maglieria.	Fancy Bouclé yarn. Cashmere from the noblest origins and the finest Silk selected by discerning experts. The highest quality standards, achieved and improved in over seventy years of experience and continued technological perfection in the spinning of knitwear yarns.
IMPIEGO	**USE**
Rett. E 5 1-capo	Flat machine E 5 1-ply
FINISSAGGIO	**FINISHING**
Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: acqua con durezza non superiore a 5°francesi, PH 5 ,5, temperatura di 30℃; rapporto bagno pari a 20 litri di acqua per ogni kg. di materiale; lavaggio con ammorbidente; centrifugatura accurata fino a completa estrazione dell'acqua; breve asciugatura in tumbler non oltre gli 80℃; Colori diversi necessitano di tempi di follatura diversi e non possono essere follati congiuntamente; maglie di identico colore ma di diversa finezza debbono essere follate separatamente. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.	We suggest treatment on the reverse of the garment as follows: Water hardness not over 5℉rench, PH 5,5, temperatu re not over 30℃; Bath ratio 20 litres water for each kg. material; wash with softener; Spin dry very well to complete water extraction; Tumble dry briefly at not over 80℃; Different colours require different finishing times and cannot be treated together; garment with same colours but with different weight may be treated separately. The final result is considerably affected by the knitting pitch of garment and the type of machine used so it is very important to do one's own test until the desired handle is reached.
ETICHETTATURA	**LABELLING**



STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2012-2013

DATA RILASCIO: 03/06/2011

Documento Approvato