



SOFT-AIR

Z40261

Nm 3000 - Tex 333,3

COMPOSIZIONE 78% (WV) lana 22% (PA) poliammide	COMPOSITION 78%(WV) wool 22% (PA) polyamide
COLORI Cartella MO-AIR Melange e uniti. Uniti: Su richiesta si possono tingere colori uniti. Sono necessarie prove preventive di tessitura e finissaggio per verificare che i capi soddisfino i requisiti richiesti. Sui colori uniti si riscontra, infatti, una minore gonfiezza rispetto ai colori tinto tops. <i>I colori da noi forniti hanno valori di solidita' secondo quanto previsto da Woolmark. Questi valori non garantiscono l'utilizzo in rigato, specialmente per i forti contrasti. Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.</i>	COLOURS MO-AIR colour card Melange and solid. Solid colours: Plain colours can be dyed on request. Preliminary knitting and finishing test are necessary to verify that the garments meet customer requirements, because dyeing for plain colours results in yarns that are less bulky compared to top-dyed colours. <i>We guarantee that for every colour we dye, the colour fastness values are as per woolmark standard. Some colours might not be suitable for knitting stripes or other knitted pattern if using very contrasting colours. Any other special fastness should be expressly requested.</i>
QUANTITA' OTTIMALI Colli da circa Kg 20 Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi. Uniti: kg 60 - 120 - 300. E' possibile produrre quantità di kg. 30 - 40 con i supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES Cartons of approx. 20 Kg An extra charge will be required for cartons of inferior weight. Solid colours: kg 60 - 120 - 300. 30-40 kg lots are available on request at extra charge according to our General Sales Conditions.
CARATTERISTICHE Filato prodotto con la particolare tecnologia AIR SPUN. Sistema progettato da Zegna Baruffa Lane Borgosesia che rende il filato estremamente voluminoso, quindi leggero e soffice e di peso specifico molto basso.	FEATURES Yarn made with the special AIR SPUN new technique. This spinning system has been studied and patented by our company. It makes the yarn extremely bulky and soft. The resulting knits are ultra-light weight.
IMPIEGO Rett. Fin. 3 1 capo	USE Flat machine 3 1ply
FINISSAGGIO Si consiglia una breve follatura 2-3 minuti in acqua tiepida 30°-35°C con ammorbidente. Finire stirando con abbondante vapore.	FINISHING A short milling for 2-3 min. in warm water at 30-35°C with softener is recommended. Finish giving generous steam.
ETICHETTATURA	LABELLING
    	

STAGIONE AUTUNNO - INVERNO 2011 - 2012

DATA RILASCIO: 09/06/10

Documento Approvato