

## ALPAFUR NM. 1600

61% (WV) LANA  
35% (WP) ALPACA  
4% (PA) POLIAMMIDE

### IMPIEGO

RETT. FIN. 1,5

A 1 CAPO

### FINISSAGGIO

PER ESALTARE AL MEGLIO LA GONFIEZZA E LEGGEREZZA DEL FILATO SI CONSIGLIA UNA LEGGERA FOLLATURA IN ACQUA A 30°C CON AMMORBIDENTE.

FINIRE STIRANDO CON ABBONDANTE VAPORE.

SONO NECESSARIE PROVE PREVENTIVE DI TESSITURA E FINISSAGGIO PER VERIFICARE CHE I CAPI SODDISFINO I REQUISITI RICHIESTI.

## ALPAFUR NM. 1600

61% (WV) WOOL  
35% (WP) ALPACA  
4% (PA) POLYAMIDE

### KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 1,5


1 PLY

### FINISHING

TO ENHANCE THE BULKINESS AND LIGHTNESS OF THE YARN WE SUGGEST A LIGHT MILLING IN WATER AT 35-38°C FOR 2-3 MINUTES WITH SOFTENER.

A GENEROUS STEAMING IS RECOMMENDED.

PRELIMINARY TESTING ON KNITTING AND FINISHING SETTINGS IS NECESSARY TO VERIFY THAT GARMENTS MEET REQUIREMENTS.



## INDEX

620056	1/A	620064	3/A
620057	1/C	620066	2/C
620058	1/D	620067	3/B
620060	3/D	620068	2/D
620062	2/A	620420	3/C
620063	2/B	630132	1/B

ALPAFUR NM. 1600 - 61% (WV) - 35% (WP) - 4% (PA)

