

1


2

3


A



521214




521216




521220


B



521215




521217




521221


C



521154




521218




521222


D



500005 \*



521219



521223

E



540772




521157 \*



521170




4




521224

5




521229


6



521235




521225




521230



521236




521226




521231



521237



521227




521232



521146



521228



521233



500013

## CASHWOOL MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) LANA EXTRAFINE (19,5 Micron)



## CASHWOOL MOULINÉ

Nm. 2/30 - Nm. 2/48

100% (WV) EXTRAFINE WOOL (19,5 Micron)



### IMPIEGO

Nm. 2/30

Cotton 21-24 GG	Rett. Fin. 12	a 1 capo
Cotton 12 GG	Rett. Fin. 7-8	a 2 capi

Nm. 2/48

Cotton 27-30 GG	Rett. Fin. 14-16	a 1 capo
Cotton 21 GG	Rett. Fin. 12	a 2 capi
	Rett. Fin. 14 Jacquard	a 1 capo

### KNITTING

Nm. 2/30

F.F. Cotton 21-24 GG	Flat Machine 12-14	1 Ply
F.F. Cotton 12 GG	Flat Machine 7-8	2 Ply

Nm. 2/48

F.F. Cotton 27-30 GG	Flat Machine 14-16	1 Ply
F.F. Cotton 21 GG	Flat Machine 12	2 Ply
	Flat Machine 14 Jacquard	1 Ply

### FINISSAGGIO

Con un semplice stiro e con abbondante vaporizzo si ottiene un ottimo aspetto della maglia.

Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso della merce, ad una temperatura non superiore a 35° gradi.

Centrifugare, asciugare in tumbler a 80° gradi in 15 minuti senza essicare. Finire stirando con abbondante vapore.

### FINISHING

Normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular effect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest light milling for 3-5 minutes in water using a wool softener in the ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35° c.

After milling, centrifuge and tumbler dry at a temperature around 80° c for 15 minutes.

Avoid overdrying garments, press with a lot of steam.

### SOLIDITÀ COLORI

Secondo le norme Woolmark.

Eventuali esigenze particolari dovranno essere specificate all'atto dell'ordine.

### COLOR FASTNESS

As per Woolmark specifications.

Any other special fastness should be expressly requested.

### QUANTITÀ OTTIMALI

Scatole da Kg. 24.

Per colli di peso inferiore vengono applicati supplementi per minimi.

### OPTIMUM QUANTITY

Packages of about 24 kgs.

An extra charge will be required for packages of inferior weight.



### INDEX

* 500005	1D	521218	2C	521228	4E
500013	6E	521219	2D	521229	5A
521146	6D	521220	3A	521230	5B
521154	1C	521221	3B	521231	5C
* 521157	2E	521222	3C	521232	5D
521170	3E	521223	3D	521233	5E
521214	1A	521224	4A	521235	6A
521215	1B	521225	4B	521236	6B
521216	2A	521226	4C	521237	6C
521217	2B	521227	4D	540772	1E

\* : colori disponibili in Nm. 2/48 / available colours in Nm. 2/48