

ECOWOOL
Nm. 2/28
100% (WV) LANA FINE ORGANICA



IMPIEGO

Rett. Fin. 12
F.F. Cotton 21 - 24 GG

1 capo
1 capo

FINISSAGGIO

Con un semplice stiro con abbondante vapore si ottiene un ottimo aspetto della maglia. Per esaltare al meglio la sofficità e la gonfiezza del filato si consiglia una leggera follatura in acqua per 3-5 minuti con ammorbidente al 2-3% sul peso merce, ad una temperatura non superiore a 35°C. Centrifugare. Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo. Finire stirando con abbondante vapore.



INDEX

008800 3/E	027144 4/A	027518 1/D	027855 2/B
025275 3/D	027147 4/C	027528 4/B	027856 2/C
025518 3/A	027509 2/D	027530 4/D	027885 3/B
026865 1/B	027510 2/E	027818 1/C	099054 1/A
026995 3/C	027514 1/E	027843 2/A	099070 4/E



Reagisce alle variazioni della temperatura corporea: mantiene il calore a basse temperature e rinfresca in condizioni di calore. Traspirante: assorbe il sudore e lo rilascia verso l'esterno

Reacts to the changes of body temperature: keeps it warm in cold, and cool in hot conditions
Breathable: absorbs and releases perspiration



Massimo comfort: elasticità naturale, ottima mano; leggero ma resistente
High comfort: natural elasticity, excellent handle, light but durable



Elasticità naturale
Piacevole da indossare al lavoro.
Natural resilience
Pleasant to work with



Ignifugo naturale
Autoestinguente naturale
Naturally flame retardant
Naturally self-extinguishing

ECOWOOL
Nm. 2/28
100% (WV) ORGANIC FINE WOOL



KNITTING

Flat machine 12
F.F. Cotton 21 - 24 GG

1 Ply
1 Ply

FINISHING

Normal pressing with a lot of steam will give an excellent regular aspect. To enhance softness and bulkiness of the yarn, we suggest light milling for 3-5 minutes in water using a wool-softener in ratio of 2-3% of the garment's weight, at a temperature of less than 35°C. Centrifuge. Tumble-dry without over-drying.
Steam press thoroughly giving much steam.

A

B

C

D

E

