AMBROSIA
Nm 2/48

COMPOSIZIONE: 85% (WV) lana merino extrafine-15% (SE) seta	***COMPOSITION:*** *85% (WV) extrafine merino wool - 15% (SE) silk*
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	***FEATURES:*** *TYPE OF DYEING: yarn dyed* *CONSTRUCTION: Worsted yarns* *KNOTS: Splicer* *PACKAGING: Cones of about 1kg* *PILLING* (ISO 12945-1 (*twist 7200*): *3/4*
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 27-30 gg 1 capo In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. A causa della particolare costruzione ad alte torsioni di questo filato, sono riscontrabili eventuali problemi di avvitamento in maglia. Consigliamo particolare attenzione in fase di stiro per risolvere tale viraggio.	***USE:*** *Flat machine 16-18 1ply* *FF Cotton 27-30 gg 1ply* *In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.* *There could be twisting problems due to the particular construction of this yarn. We recommend particular attention during the ironing process in order to avoid the possible issue.*
COLORI: Si possono tingere colori a richiesta.	***COLOURS:*** *Custom-made colours can be dyed.*
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600 Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	***IDEAL QUANTITIES:*** *Stock service colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24* *Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300-600* *Surcharge: will be added according to our General Sales Conditions.*
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	***FASTNESS:*** *REACH REGULATION COMPLIANCE: yes* *GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes* *(Category B products directly in contact with the skin)* ***In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering***
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare solo con acqua a 25/30°C senza ammorbidente per 2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a 60°. . È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	***FINISHING:*** *We suggest the following finishing:* *Turn garments inside out* *Pre-press* *Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg* *Wash in water at 25/30° NO softener for 2 minutes* *Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes* *Tumble dry at 60°, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.* *It is possible to dry clean or with hydrocarbons* *Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result*



STAGIONE **PRIMAVERA-ESTATE 2024**

DATA RILASCIO: **12/12/2022**