



CASHWOOL ECOTEFLO Nm 2/48



COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine

COMPOSITION: 100% (WV) extra fine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in filo
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

Il trattamento Eco Teflon® circonda ogni fibra con una barriera invisibile; che consente ai filati di essere considerati idrorepellenti a tutti gli effetti, proteggendo senza alterare, le caratteristiche specifiche della maglia, mantenendone l'aspetto estetico, la mano, il peso, il colore e la traspirabilità. La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.

FEATURES:

TYPE OF DYEING: yarn dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

The eco teflon treatment covers the fibre with an invisible coating; this means the yarn is completely hydrorepellent. The treatment protects and does not modify the specific characteristics of the garment, keeping the look, handfeel, weight colour and breathability. The fibre with this treatment offers exceptional performances in terms of mechanical resistance and colour fastness. These characteristics are guaranteed even after 20 both wet and dry wash cycles.

IMPIEGO:

Rett. Fin. 16-18 1 capo
FF Cotton 27-30 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

USE:

Flat machine 16-18 1 ply
FF Cotton 27-30 gg 1 ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta.

COLOURS:

All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori uniti a richiesta: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

Solid custom-made colours: kg 9-18-30-45-70-100-160-320-630
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2024

DATA RILASCIO: 12/12/2022



CASHWOOL TEFLON

Nm 2/30



COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino extrafine

COMPOSITION: 100% (WV) extra fine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in filo
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

Il trattamento Teflon® circonda ogni fibra con una barriera invisibile; grazie a questo particolare trattamento permanente i filati possono essere considerati idrorepellenti e antimacchia. La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.

FEATURES:

TYPE OF DYEING: yarn dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1 kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

The Teflon® treatment covers the fibre with an invisible coating; thanks to this permanent treatment the yarns can be considered hydrorepellent and anti-stain treated. Fibres treated in this way look perfect and offer an outstandingly high performance of mechanical strength and colour fastness. These characteristics remain intact even after 20 washes, whether the garment is washed in water or dry cleaned.

IMPIEGO:

Rett. Fin. 12-14 1 capo
FF Cotton 21-24 gg 1 capo

USE:

Flat machine 12-14 1 ply
FF Cotton 21-24 gg 1 ply

COLORI:

Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta.

COLOURS:

All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori uniti a richiesta: kg. 9-18-30-45-70-100-160-320-630
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

Solid custom-made colours: kg 9-18-30-45-70-100-160-320-630
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



Teflon™ superior water repellency

STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2024

DATA RILASCIO: 12/12/2022

