



KYOTO
Nm 35.000



COMPOSIZIONE: 59% (SE) seta-41% (CO) cotone	COMPOSITION: 59% (SE) silk-41% (CO) cotton
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in matasse TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	FEATURES: <i>TYPE OF DYEING:</i> hank dyed <i>CONSTRUCTION:</i> Worsted yarns <i>KNOTS:</i> Splicer <i>PACKAGING:</i> Cones of about 1kg <i>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200):</i> 3/4
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 1 capo Cotton 30 - 33 gg 1 capo In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	USE: Flat machine 16-18 1ply FF Cotton 30-33 gg 1ply <i>In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.</i>
COLORI: Cartella propria con colori uniti. Si possono tingere colori uniti a richiesta. Alcune tonalità potrebbero presentare un leggero effetto "mélange" dovuto al diverso assorbimento dei coloranti da parte delle fibre componenti.	COLOURS: <i>Specific colour card for solid colours. Custom-made solid colours can be dyed. Some shades could have a slight "mélange" owing to the varying dyestuff absorption of the fibres.</i>
QUANTITA' OTTIMALI: Colori disponibili a partire da 1 kg Collo ideale kg 20 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-12-16-30-36-48-55-60-72-100-132-144-205 Supplementi: previsti dalle nostre condizioni generali di vendita	IDEAL QUANTITIES: <i>Available colours starting from 1 kg each Standard box approximately kg 20 Solid custom colors: 6-12-16-30-36-48-55-60-72-100--132-144-256 kg Surcharge: will be asked according to our General Sales Conditions.</i>
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: <i>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering</i>
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 1/2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: <i>We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 1/2 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result</i>

