# GOSSYP

## Nm 2/52

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 55% cotone organico - 45% cashmere | **COMPOSITION**: 55% organic cotton- 45% cashmere |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in filo<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | **FEATURES:**<br>TYPE OF DYEING: yarn dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3 |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 16-18 1 capo<br>Cotton 27-30 gg 1 capo<br><br>In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | **USE:**<br>Flat machine 16-18 1ply<br>FF Cotton 27-30 gg 1ply<br><br>In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service. |
| **COLORI:**<br>Si possono tingere colori a richiesta. | **COLOURS:**<br>made colours can be dyed. |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita. | **IDEAL QUANTITIES:**<br>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24<br>Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300<br>Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine** | **FASTNESS:**<br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br>**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering** |
| **FINISSAGGIO:**<br><br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale,<br>lavare SOLO con acqua a 25/30°C SENZA ammorbidente<br>per 2 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri.<br>Asciugare in tumbler a 60°.<br><br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | **FINISHING:**<br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30° NO softener for 2 minutes,<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at 60°, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br><br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

**ETICHETTATURA**



**FW 2024-2025**

Data Rilascio: 22/05/2023