



MILLENNIUM ECOTEFLO

Nm. 2/60



COMPOSIZIONE: 100% lana merino ultrafine

COMPOSITION: 100% ultrafine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in filo
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4

Il trattamento Eco Teflon® circonda ogni fibra con una barriera invisibile; che consente ai filati di essere considerati idrorepellenti a tutti gli effetti, proteggendo senza alterare, le caratteristiche specifiche della maglia, mantenendone l'aspetto estetico, la mano, il peso, il colore e la traspirabilità. La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.

FEATURES:

TYPE OF DYEING: yarn dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4

The eco teflon treatment covers the fibre with an invisible coating; this means the yarn is completely hydrorepellent. The treatment protects and does not modify the specific characteristics of the garment, keeping the look, handfeel, weight colour and breathability. The fibre with this treatment offers exceptional performances in terms of mechanical resistance and colour fastness. These characteristics are guaranteed even after 20 both wet and dry wash cycles.

IMPIEGO:

Rett. Fin. 16-18 1 capo
Cotton 30-33 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

USE:

Flat machine 16-18 1ply
FF Cotton 30-33 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella articolo Millennium

COLOURS:

Selection of melange, super melange and solid colours. See Millennium colour card.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti a partire da kg 1
Colli da 24 Kg. circa.
Colori uniti o al campione: kg. 14-28-43-72-144-288-576
Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

Available color starting from 1 kg each
Cartons of approx. 24 Kg
Solid custom colours: kg. 14-28-43-72-144-288-576.
Extra charge according to our General Sales Conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023



MILLENNIUM

Nm 2/80



COMPOSIZIONE: 100% lana merino ultrafine

COMPOSITION: 100% ultrafine merino wool

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in tops e in filo
TIPOLOGIA: Filato pettinato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4

FEATURES:

TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed
CONSTRUCTION: Worsted yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4

IMPIEGO:

Rett. Fin. 18-21 1 capo
Cotton 33-37-42 gg 1 capo

USE:

Flat machine 18-21 1ply
FF Cotton 33-37-42 gg 1ply

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Cartelle propria. Mélange, super mélanges e Uniti stock service
Si possono tingere colori uniti a richiesta.

COLOURS:

Own colour card. Mélange, super mélanges and solid colours stock service
Custom-made solid colour can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa
Colori uniti b.co e candeggiati: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600
Colori uniti o al campione: kg 6-9-12-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670
Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita

IDEAL QUANTITIES:

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24
Colours white and bleached: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600
Solid custom colors: kg 6-9-13-16-24-33-40-50-60-73-84-100-150-168-300-336-600-670
Extra charge according to our General Sales Conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
effettuare un accurato prestiro
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
Stirare con poco vapore.
E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Pre-press
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
Press with little steam
It is possible to dry clean or with hydrocarbons
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023



MILLENNIUM TEFLON

Nm 2/60.000



COMPOSIZIONE: 100% lana merino ultrafine	COMPOSITION: 100% ultrafine merino wool
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4 Il trattamento Teflon® circonda ogni fibra con una barriera invisibile; grazie a questo particolare trattamento permanente i filati possono essere considerati idrorepellenti e antimacchia. La fibra così trattata risulta perfetta ed offre eccezionali performances di resistenza meccanica e solidità del colore. Queste caratteristiche restano inalterate anche dopo 20 lavaggi, sia ad umido che a secco.	FEATURES: TYPE OF DYEING: yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4 The Teflon® treatment covers the fibre with an invisible coating; thanks to this permanent treatment the yarns can be considered hydrorepellent and anti-stain treated. Fibres treated in this way look perfect and offer an outstandingly high performance of mechanical strength and colour fastness. These characteristics remain intact even after 20 washes, whether the garment is washed in water or dry cleaned.
IMPIEGO: Rett. Fin. 16-18 Cotton 30-33 gg In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	USE: Flat machine 16-18 FF Cotton 30-33 gg In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.
COLORI: Selezione colori mélange, super mélange ed uniti. Vedere cartella articolo Millennium	COLOURS: Selection of melange, super melange and solid colours. See Millennium colour card.
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti a partire da kg 1 Colli da 24 Kg. circa. Colori uniti o al campione: kg. 14-28-43-72-144-288-576 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES: Available color starting from 1 kg each Cartons of approx. 24 Kg Solid custom colours: kg. 14-28-43-72-144-288-576. Extra charge according to our General Sales Conditions.
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatore ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam. It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023