SOLEIL

Nm 2/80

COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine	**COMPOSITION:** 100% (WV) extrafine merino wool
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	**FEATURES:** TYPE OF DYEING: yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Slicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
IMPIEGO: Rett. Fin. 18-21 1 capo Cotton 33 -37 gg 1 capo A causa della particolare costruzione ad alte torsioni di questo filato, sono riscontrabili eventuali problemi di avvitamento in maglia. Consigliamo particolare attenzione in fase di stiro per risolvere tale viraggio	**USE:** Flat machine 18-21 1ply FF Cotton 33-37 gg 1ply There could be twisting problems due to the particular construction of this yarn. We recommend particular attention during the ironing process in order to avoid the possible issue.
COLORI: Si possono tingere colori uniti a richiesta.	**COLOURS:** Custom-made solid colour can be dyed.
QUANTITA' OTTIMALI: Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150-300-600 Supplementi previsti come da nostre condizioni generali di vendita.	**IDEAL QUANTITIES:** Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-70-100-150–300-600 Extra charge according to our General Sales Conditions.
SOLIDITA': COMFORMITA' NORMATIVA REACH: si COMFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine**	**FASTNESS:** REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) **In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering**
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare SOLO con acqua a 25/30°C SENZA ammorbidente per 2 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a 60°. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	**FINISHING:** We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° No softener for 2 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023