# TODAY

## Nm 2/48

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine<br>10% (WS) cashmere | **COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool<br>10% (WS) cashmere |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in filo<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | **FEATURES:**<br>TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3 |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14-18 1 capo<br>Cotton 24-27 gg 1 capo<br><br>In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | **USE:**<br>Flat machine 14-18 1ply<br>FF Cotton 24-27 gg 1ply<br><br>In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service. |
| **COLORI:**<br>Cartella propria con selezione di colori mélange, super mélange e colori uniti.<br>Si possono tingere colori a richiesta. | **COLOURS:**<br>Own colours card with selected melange and super mélange colour and solid colour<br>Custom-made colours can be dyed. |
| **QUANTITA’ OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | **IDEAL QUANTITIES:**<br>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24<br>Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73 100-150-300-600<br>Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| **SOLIDITA’:**<br>CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all’atto dell’ordine** | **FASTNESS:**<br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br>**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | **FINISHING:**<br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br>Press with little steam<br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

**ETICHETTATURA**



**FW 2024-2025**

Data Rilascio: 22/05/2023

# TODAY

## Nm 2/60

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine<br>10% (WS) cashmere | **COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool<br>10% (WS) cashmere |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in tops e in filo<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | **FEATURES:**<br>TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3 |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 16-18 1 capo<br>Cotton 30-33 gg 1 capo<br><br>In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | **USE:**<br>Flat machine 16-18 1ply<br>FF Cotton 30-33 gg 1ply<br><br>In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service. |
| **COLORI:**<br>Cartella propria con selezione di colori mélange, super mélange e colori uniti.<br>Si possono tingere colori a richiesta. | **COLOURS:**<br>Own colours card with selected melange and super mélange colour and solid colour<br>Custom-made colours can be dyed. |
| **QUANTITA’ OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73-100-150-300-600<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | **IDEAL QUANTITIES:**<br>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24<br>Solid custom colours: kg. 6-9-12-16-24-30-40-60-73 100-150-300-600<br>Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| **SOLIDITA’:**<br>CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br>**In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all’atto dell’ordine** | **FASTNESS:**<br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br>**In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering** |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | **FINISHING:**<br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br>Press with little steam<br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

**ETICHETTATURA**

**FW 2024-2025**

Data Rilascio: 22/05/2023

# TODAY ECO

## Nm 2/48

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine<br>10% (WS) cashmere | **COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool<br>10% (WS) cashmere |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in filo<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | **FEATURES:**<br>TYPE OF DYEING: yarn dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3 |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 14-18 1 capo<br>Cotton 24-27 gg 1 capo<br><br>In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | **USE:**<br>Flat machine 14-18 1ply<br>FF Cotton 24-27 gg 1ply<br><br>In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service. |
| **COLORI:**<br>Cartelle propria colori Uniti.<br>Si possono tingere colori a richiesta, previa valutazione e approvazione | **COLOURS:**<br>Own colour card: solid colours.<br>Subject to evaluation and approval it is possible to dye customer's own colours. |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | **IDEAL QUANTITIES:**<br>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24<br>Solid custom colours: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144<br>Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br><br>La caratteristica "ECO" di questi prodotti, non ne consente l'utilizzo in rigato a forte contrasto. | **FASTNESS:**<br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br><br>The Eco character of these products, does not allow the use for stripes with strong contrast of colours. |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | **FINISHING:**<br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br>Press with little steam<br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

**ETICHETTATURA**



**FW 2024-2025**

Data Rilascio: 22/05/2023

# TODAY ECO

## Nm 2/60

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE:** 90% (WV) lana merino ultrafine<br>10% (WS) cashmere | **COMPOSITION:** 90% (WV) ultrafine merino wool<br>10% (WS) cashmere |
| **CARATTERISTICHE:**<br>TIPO DI TINTURA: in filo<br>TIPOLOGIA: Filato pettinato<br>NODI: Splicer<br>CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.<br>PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3 | **FEATURES:**<br>TYPE OF DYEING: yarn dyed<br>CONSTRUCTION: Worsted yarns<br>KNOTS: Splicer<br>PACKAGING: Cones of about 1kg<br>PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3 |
| **IMPIEGO:**<br>Rett. Fin. 16-18 1 capo<br>Cotton 30-33 gg 1 capo<br><br>In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale. | **USE:**<br>Flat machine 16-18 1ply<br>FF Cotton 30-33 gg 1ply<br><br>In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service. |
| **COLORI:**<br>Cartelle propria colori Uniti.<br>Si possono tingere colori a richiesta, previa valutazione e approvazione | **COLOURS:**<br>Own colour card: solid colours.<br>Subject to evaluation and approval it is possible to dye customer's own colours. |
| **QUANTITA' OTTIMALI:**<br>Colori pronti: a partire da 1 kg. collo ideale kg 24 circa<br>Colori uniti o al campione: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144<br>Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita | **IDEAL QUANTITIES:**<br>Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24<br>Solid custom colours: kg. 6-12-18-30-36-48-55-60-72-100-120-132-144<br>Extra charge according to our General Sales Conditions. |
| **SOLIDITA':**<br>CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si<br>CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si<br>(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)<br><br>La caratteristica "ECO" di questi prodotti, non ne consente l'utilizzo in rigato a forte contrasto. | **FASTNESS:**<br>REACH REGULATION COMPLIANCE: yes<br>GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes<br>(Category B products directly in contact with the skin)<br><br>The Eco character of these products, does not allow the use for stripes with strong contrast of colours. |
| **FINISSAGGIO:**<br>Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:<br>effettuare un accurato prestiro<br>rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale<br>lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.<br>Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri<br>Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.<br>Stirare con poco vapore.<br>È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.<br>Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare | **FINISHING:**<br>We suggest the following finishing:<br>Turn garments inside out<br>Pre-press<br>Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg<br>Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes<br>Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes<br>Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.<br>Press with little steam<br>It is possible to dry clean or with hydrocarbons<br>Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result |

**ETICHETTATURA**

**FW 2024-2025**

Data Rilascio: 22/05/2023