



HOLIDAY

Nm 6.000



COMPOSIZIONE: 100% (WV) lana merino extrafine "NATURAL ELASTIC WOOL"	COMPOSITION: 100% (WV) extra fine merino wool "NATURAL ELASTIC WOOL"
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: in tops e in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer, sono possibili nodi a mano CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3/4	FEATURES: TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Splicer, knots hand are possible PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3/4
IMPIEGO: Rett. Fin. 5-7 1 capo In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	USE: Flat machine 5-7 1 ply In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.
COLORI: cartella propria colori uniti Si possono tingere colori uniti a richiesta.	COLORS: Own color car solid colors Custom solid colours can be dyed upon request.
QUANTITA' OTTIMALI: colori pronti a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	IDEAL QUANTITIES: Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24 Solid custom colors: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100-150-300 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA': CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine	FASTNESS: REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: effettuare un accurato prestiro rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi. Stirare con poco vapore. E' possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi. Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	FINISHING: We suggest the following finishing: Turn garments inside out Pre-press Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler. Press with little steam It is possible to dry clean or with hydrocarbons Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result
ETICHETTATURA 	

FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023