CASQUETTE

Nm. 1/15*

MERINO ULTRA FINE

COMPOSIZIONE: 100% (WV) Lana Merino Ultrafine	**COMPOSITION:** 100%(WV) Ultrafine Merino Wool
CARATTERISTICHE: TIPO DI TINTURA: In fiocco o in filo TIPOLOGIA: Filato Cardato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3	**FEATURES:** TYPE OF DYEING: Fiber dyed or yarn dyed CONSTRUCTION: Woolen yarns KNOTS: Splicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3
IMPIEGO: Nm 1/15 Rett. Fin 12 1 capo Cotton 21 gg 1 capo Si consiglia di lavorare a due o più guidafili In caso di lavorazione a “capo integrale”, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale	**USE:** Nm 1/15 Flat machine 12 1 ply FF Cotton 21 gg 1 ply We recommend to knit using more than one thread guide In case of “fully fashion knitting”, please contact our customer service.
COLORI: Cartella propria stock service	**COLOURS:** Own shade card stock service
QUANTITA’ OTTIMALI: Colori stock service: a partire da kg. 1. Collo ideale: kg. 24 circa Colori tinti in matasse: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250 Colori a campione tinto fiocco: kg. 250 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	**IDEAL QUANTITIES:** Stock service colors: starting from kg. 1 each Standard box: approx. Kg.24 Hank dyed solid shades: kg. 6-16-30-36-48-55-63-84-125-250. Colors on request fiber dyed: Kgs. 250 Surcharge: will be added according to our general sales conditions.
SOLIDITA’: CONFORMITA’ NORMATIVA REACH: si CONFORMITA’ NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle) **In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all’atto dell’ordine**	**FASTNESS:** REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin) **In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering**
FINISSAGGIO: Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti centrifugare 1/2 minuti a 800 giri lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/5 minuti centrifugare 5/8 minuti a 800 giri asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare	**FINISHING:** We suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes Wash at 35/40° with softener for 3/5 minutes Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes Tumble dry at 70/80° Press with generous steam Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



SS 2025 Data Rilascio: 19/12/2023

***il titolo espresso vale come riferimento di macchina da maglieria consigliata secondo consuetudine, generalmente in uso sul mercato, per maggiori richieste e dettagli rivolgersi al nostro ufficio tecnico o al back office di riferimento.**	*please be informed that the yarn title here to applies as a reference to recommended knitting machine according to usual practice into the market, should you like to get more information about, our technical and commercial back-offices are your disposal.