



ALASHAN

Nm 2/48



COMPOSIZIONE: 100% (WS) Cashmere

COMPOSITION: 100%(WS) Cashmere

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: in tops e in filo
 TIPOLOGIA: Filato pettinato
 NODI: Splicer
 CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
 PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: tops dyed and yarn dyed
 CONSTRUCTION: Worsted yarns
 KNOTS: Splicer
 PACKAGING: Cones of about 1kg
 PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

IMPIEGO:

Rett. Fin. 16-18 1 capo
 Cotton 30 gg 1 capo

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

USE:

Flat machine 16-18 1ply
 FF Cotton 30 gg 1ply

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Cartelle propria con selezione di colori Mélange, Super-mélange e Uniti.
 Si possono tingere colori a richiesta.

COLOURS:

Own colour card with selected Mélange, Super-mélange and Solid colours. Custom - made colours can be dyed.

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti: a partire da 1 kg, collo ideale kg 24 circa
 Colori uniti o al campione: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73 100-150-300
 Supplementi previsti dalle nostre condizioni generali di vendita.

IDEAL QUANTITIES:

Available colours: starting from 1 kg each, standard box approximately kg 24
 Solid custom colours: kg. 6-9-16-24-30-40-60-73-100 150-300
 Extra charge according to our General Sales Conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
 CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
 (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)
In caso di rigatura a forte contrasto, richiedere specifiche all'atto dell'ordine

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
 GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
 (Category B products directly in contact with the skin)
In case of stripes with high contrast pls ask for specifications when ordering

FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
 effettuare un accurato prestiro
 rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale
 lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 2/3 minuti.
 Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri
 Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente;
 estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.
 Stirare con poco vapore.
 È possibile effettuare il lavaggio dei capi a secco o a idrocarburi.
 Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fitezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

FINISHING:

We suggest the following finishing:
 Turn garments inside out
 Pre-press
 Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg
 Wash in water at 25/30° with softener for 2/3 minutes
 Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes
 Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.
 Press with little steam
 It is possible to dry clean or with hydrocarbons
 Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result



STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE 2024

DATA RILASCIO: 12/12/2022

