



FENIS

Nm 7.200



COMPOSIZIONE: 85% (WV) Lana Merino superfine
15% Poliammide

COMPOSITION: 85%(WV) Superfine Merino Wool
15% Polyamide

CARATTERISTICHE:

TIPO DI TINTURA: In fiocco o in filo
TIPOLOGIA: Filato Cardato
NODI: Splicer
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca.
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

FEATURES:

TYPE OF DYEING: Fiber dyed or yarn dyed
CONSTRUCTION: Woolen yarns
KNOTS: Splicer
PACKAGING: Cones of about 1kg
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

IMPIEGO:

Rett. Fin 7-8 1 capo

USE:

Flatt machine 7-8 1 ply

In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.

COLORI:

Cartella propria con selezione di colori

COLOURS:

Own shade card with selected colours

QUANTITA' OTTIMALI:

Colori pronti a partire da 1 kg.
Colori non in stock: minimo kg 20 e multipli di kg 2
Colli da circa kg.20

IDEAL QUANTITIES:

Available colours: from 1 kgs.
No stock colours minimum kgs 20 and multiples of kgs 2
Cartons of approx. Kgs.20

Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.

Surcharge: will be added according to our general sales conditions.

SOLIDITA':

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

FASTNESS:

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes
(Category B products directly in contact with the skin)

PER RIGATURE: in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

FOR STRIPES: in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness


FINISSAGGIO:

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:
rapporto bagno pari a 30 litri di acqua per ogni kg. di materiale
lavare in acqua a 35/40° con sapone per 1/2 minuti
centrifugare 1/2 minuti a 800 giri
lavare a 35/40° con ammorbidente per 3/5 minuti
centrifugare 5/8 minuti a 800 giri
asciugare in tumbler a 70/80° stirare con molto vapore
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario utilizzato, è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare.

FINISHING:

We suggest the following finishing:
Turn garments inside out
Bath ratio equal to 30 liters of water for 1 kg
Wash in water at 35/40° with soap for 1/2 minutes
Spin dry at 800 cycles for 1 to 2 minutes
Wash at 35/40° with softener for 3/5 minutes
Spin dry at 800 cycles for 5 to 8 minutes
Tumble dry at 70/80°. Press with generous steam
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023

