



# HIKE

# H2DRY<sup>+</sup>

## Nm 6.000



MERINO PERFORM

**COMPOSIZIONE:** 85% (WV) lana merino extrafine - 15% (PA) poliammide riciclata GRS

**COMPOSITION:** 85% (WV) extrafine merino wool - 15%(PA) recycled polyamide GRS

**CARATTERISTICHE:**

TIPO DI TINTURA: In filo  
TIPOLOGIA: Filato fantasia  
NODI: **MANUALI**  
CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca  
PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 3

trattandosi di un filato fantasia, è necessario considerare uno scarto macchina superiore ad un filato lineare.

**FEATURES:**

TYPE OF DYEING: yarn dyed  
CONSTRUCTION: Fancy yarns  
KNOTS: **Hand knots**  
PACKAGING: Cones of about 1kg  
PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 3

Due to the nature of the fancy yarns it is necessary to consider a greater wastage than classic yarns

**IMPIEGO:**

Rett. Fin. 7-8 1 capo

Si consiglia di lavorare a due o più guida fili

**USE:**

Flat machine 7-8 1 ply

We recommend to knit using more than one thread guide

**COLORI:**

Cartella propria, con colori uniti

**COLOURS:**

Own colors card: with solid colors.

**QUANTITA' OTTIMALI:**

Colori disponibili: a partire da 1 kg.  
Collo ideale: kg. 20 circa  
Colori uniti a campione,  
kg. 6-16-30-42-63-84-126-252  
Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita

**IDEAL QUANTITIES:**

Available colors: starting from 1 kg. each  
Ideal box: approximately kgs. 20  
Solid costum colors: kg. 6-16-30-42-63-84-126-252  
Surcharges: will be added according to our general sales conditions.

**SOLIDITA':**

CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si  
CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si  
(Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)

**FASTNESS:**

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes  
GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes  
(Category B products directly in contact with the skin)

**PER RIGATURE:** in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica

**FOR STRIPES:** in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness

**FINISSAGGIO:**

Consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue:  
rapporto bagno pari a 40 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 25/30°C con ammorbidente per 1/2 minuti.  
Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri  
Asciugare in tumbler a bassa temperatura, non completamente; estrarre i capi dall'essiccatoio ancora leggermente umidi.  
Stirare con poco vapore.  
Poiché il risultato finale viene sensibilmente influenzato dalla fittezza del capo e dal tipo di macchinario è necessario effettuare prove sulle tempistiche da adottare

**FINISHING:**

We suggest the following finishing:  
Turn garments inside out  
Bath ratio equal to 40 liters of water for 1 kg  
Wash in water at 25/30° with softener for 1/2 minutes  
Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes  
Tumble dry at low temperature, garments should be slightly wet when removed from the tumbler.  
Press with little steam  
Final result varies according to knitting and machinery, therefore it is suggested to perform several trials in order to achieve the requested result

**ETICHETTATURA**



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023

