




# TRADITIONAL WOOL

## Nm 2/48



<b>COMPOSIZIONE:</b> 100% (WV) Lana Merino extrafine	<b>COMPOSITION:</b> 100% (WV) extrafine merino wool
<b>CARATTERISTICHE:</b> TIPO DI TINTURA: in filo TIPOLOGIA: Filato pettinato NODI: Splicer CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. PILLING (ISO 12945-1 (7200 giri): 2/3	<b>FEATURES:</b> TYPE OF DYEING: yarn dyed CONSTRUCTION: Worsted yarns KNOTS: Slicer PACKAGING: Cones of about 1kg PILLING (ISO 12945-1 (twist 7200): 2/3
<b>IMPIEGO:</b> Rett. Fin. 14-16 FF Cotton 27-30 gg  In caso di lavorazione a "capo integrale", si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.	<b>USE:</b> Flat machine 14-16 FF Cotton 27-30 gg  In case of "fully fashion knitting", please contact our customer service.
<b>COLORI:</b> Si possono tingere tutti i colori uniti delle cartelle stagionali e colori a richiesta.	<b>COLOURS:</b> All solid colours from our seasonal colour cards and custom-made colours can be dyed.
<b>QUANTITA' OTTIMALI:</b> Colli da circa Kg 24 Colori uniti a richiesta: kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Supplementi: saranno applicati come previsto dalle nostre condizioni generali di vendita.	<b>IDEAL QUANTITIES:</b> Cartons of approx. 24 Kg Solid custom colours: Kg 15-30-45-75-150-300-600-1200 Surcharges: will be added according to our general sales conditions.
<b>SOLIDITA':</b> CONFORMITA' NORMATIVA REACH: si CONFORMITA' NORMATIVA GB 18401: si (Categoria B: prodotti a contatto diretto con la pelle)  <b>PER RIGATURE:</b> in caso di rigatura a forte contrasto richiedere solidità specifica	<b>FASTNESS:</b> REACH REGULATION COMPLIANCE: yes GB 18401 REGULATION COMPLIANCE: yes (Category B products directly in contact with the skin)  <b>FOR STRIPES:</b> in case of stripes with high contrast colors we suggest, to ask for special color fastness
<b>FINISSAGGIO:</b> Per effetto infeltrito, consigliamo trattamento dei capi a rovescio come segue: rapporto bagno pari a 10/15 litri di acqua per ogni kg. di materiale lavare in acqua a 45/50°C con sapone follante per 10/15 minuti. Centrifugare 3/5 minuti a 800 giri Asciugare in tumbler a bassa temperatura; Stirare e pressare con tanto vapore.	<b>FINISHING:</b> For felted effect we suggest the following finishing: Turn garments inside out Bath ratio equal to 10/15 liters of water for 1 kg Wash in water at 45/50° with soap for 10/15 minutes Spin dry at 800 cycles for 3 to 5 minutes Tumble dry at low temperature. Press with steam

### ETICHETTATURA



FW 2024-2025

Data Rilascio: 22/05/2023

